

REMCOR Top Black 31L

1. Nr. artykułu/Article No: 430004

2. Kolor: czarny
3. Dane techniczne:
- 3.1. lepkość: 140 - 170 sekund. (3 mm kubek DIN 53211 20°C)
 - 3.2. gęstość: 1,10 +/- 0,03 g/cm³
 - 3.3. zaw.ciał stałych: 36-40 % (wagowo)
 - 3.4. wydajność przy 10 µm średniej grubości: ok. 25 m²/kg
 - 3.5. przydatność do użycia przy zamkniętym pojemniku w temp 5 do 25 °C: 12 miesięcy pojemnik szczelnie zamknięty!
4. Podłoże: stal stopowa i niestopowa, Remcor Base silver lub Remcor Base black, cynk lub pasywne stopy cynku.
5. Stan nawierzchni: nawierzchnia musi być wolna od kurzu i oleju. Żadnych zanieczyszczeń kwasowych, ługowych odtłuszczenie, śrutowanie odpowiednim śrutem,drobnokrystalicznym fosforanem cynku
- 5.1. możliwa obróbka:
6. Zalecane metody powlekania: aplikacja zanurzeniowo-wibracyjna, natrysk.
- 6.1. proces zanurzeniowo wibr.: zanurzenie, nawilżenie przez 15-30 sekund odwirowanie min.10 do max.6 sekund przy 200 do max. 500 obrotów/min
- 6.2. Rozcieńczalnik: rozcieńczalnik RCB-B dla Dip-Spin na zapytanie dla innych aplikacji.
- 6.2.1 lepkość przetwarzania: min. 34 do max. 50 sekund (3 mm kubek DIN 53211 20°C)
- 6.2.2. dodatek rozcieńczalnika: 5-20 % (wagowo)
7. Proces powlekania: popatrz na kartę bezpieczeństwa **Tylko dobrze wymieszany materiał!**
- 7.1. Temperatura materiału powlekanego: min.15°C do max. 40 °C
 - 7.2. Temperatura otoczenia: min. 15 °C do max. 40 °C
 - 7.3. Wilgotność powietrza: 35 do 65 % relatywnej wilgotności

28/05/2015 | Version 5

8. Wypalanie i suszenie

8.1. Wietrzenie:

5-15 minut

8.2. Piec konwecyjny:

15-45 minut przy 170-210 °C obiektu

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15

A-1210 Wien

E: office@rembrandtin.com

T: +43 1 27702-0

F: +43 1 27702-40

www.rembrandtin.com

A member of the European Helios Group.

Unsere Merkblätter und Prüfberichte sind nach bestem Wissen erstellt und sollen beraten. Eine Rechtsverbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden. | Our specification sheets and test reports are made according to our best knowledge and intend to give advice. They do not involve any legal obligation.
28/05/2015 | Version 5