

REMCOR Top Black 901L

1. Nr. artykułu/Article No: 430017

2. Kolor:

czarny

3. Dane techniczne:

- 3.1. lepkość: 110 - 170 sekund. (3 mm kubek DIN 53211)
- 3.2. gęstość: 1,10 +/- 0,03 g/cm³
- 3.3. zawartość części stałych: 36-40 % (wagowo)
- 3.4. wydajność przy 10 µm średniej grubości: ok. 25 m²/kg
- 3.5. przydatność do użycia przy zamkniętym pojemniku 12 miesięcy przy temp. 5 do 25 °C

pojemnik szczelnie zamknięty!

4. Podłoże:

stal stopowa i niestopowa, Remcor Base silver lub Remcor Base black, cynk lub pasywne stopy cynku.

5. Stan nawierzchni:

nawierzchnia musi być wolna od kurzu i oleju. Żadnych zanieczyszczeń kwasowych, ługowych

5.1. możliwa obróbka:

odtłuszczenie, śrutowanie odpowiednim śrutem, drobnokrystalicznym fosforanem cynku

6. Zalecane metody powlekania:

aplikacja zanurzeniowo-wibracyjna, natrysk.

6.1. proces zanurzeniowo-wibr.:

zanurzenie, nawilżenie przez 15-30 sekund odwirowanie min.10 do max.6 sekund przy 200 do max. 500 obrotów/min

6.2. rozcieńczalnik:

rozcieńczalnik RCB-B dla Dip-Spin na zapytanie dla innych aplikacji.

6.2.1 lepkość przetwarzania:

min. 34 do max. 50 sekund (3 mm kubek DIN 53211 20°C)

6.2.2. dodatek rozcieńczalnika:

5-20 % (wagowo)

16/11/2015 | Version 1

7. Proces powlekania:

popatrz kartę charakterystyki
Tylko dobrze wymieszany materiał!

7.1 Temperatura materiału
powlekanego:

min. 15°C do max. 40 °C

7.2. temperatura otoczenia:

min. 15°C do max. 40 °C

7.3. wilgotność powietrza:

35 do 65 % relatywnej wilgotności

8. Wypalanie i suszenie

8.1. Wietrzenie:

5-15 minut

8.2. Piec konwecyjny:

15-45 minut przy 170-210 °C obiektu

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15

A-1210 Wien

E: office@rembrandtin.com

T: +43 1 27702-0

F: +43 1 27702-40

www.rembrandtin.com

A member of the European Helios Group.

Unsere Merkblätter und Prüfberichte sind nach bestem Wissen erstellt und sollen beraten. Eine Rechtsverbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden. | Our specification sheets and test reports are made according to our best knowledge and intend to give advice. They do not involve any legal obligation.
16/11/2015 | Version 1