

REMCOR Top Silver 902 EXPT

1. Nr. artykułu/Article No: 430010

2. Kolor:	srebrny
3. Dane techniczne:	
3.1 .lepkość:	40-90 sekund. (3 mm kubek DIN 53211)
3.2. gęstość:	1,08-1,18 g/cm ³
3.3. zawartość części stałych:	40-44 % (wagowo)
3.4. wydajność przy 10 µm średniej grubości:	ok. 25 m ² /kg
3.5.przydatność do użycia przy zamkniętym pojemniku 12 miesięcy przy temp. 5 do 25 °C	pojemnik szczelnie zamknięty!
4. Podłoże:	stal stopowa i niestopowa, Remcor Base silver lub Remcor Base black, cynk lub pasywne stopy cynku.
5.Stan nawierzchni:	nawierzchnia musi być wolna od kurzu i oleju. Żadnych zanieczyszczeń kwasowych, ługowych
5.1. możliwa obróbka:	odtłuszczenie, śrutowanie odpowiednim śrutem,drobnokrystalicznym fosforanem cynku
6. Zalecane metody powlekania:	aplikacja zanurzeniowo-wibracyjna, natrysk.
6.1. proces zanurzeniowo-wibr.:	zanurzenie, nawilżenie przez 15-30 sekund odwirowanie min.10 do max.6 sekund przy 200 do max. 500 obrotów/min
6.2. rozcieńczalnik:	rozcieńczalnik RCB-B dla Dip-Spin na zapytanie dla innych aplikacji.
6.2.1 lepkość przetwarzania:	min. 35 do max. 80 sekund (3 mm kubek DIN 53211 20°C)
6.2.2. dodatek rozcieńczalnika:	5-20 % (wagowo)

16/11/2015 | Version 1

7. Proces powlekania:

popatrz kartę charakterystyki
Tylko dobrze wymieszany materiał!

- 7.1 Temperatura materiału powlekanego:
- 7.2. temperatura otoczenia:
- 7.3. wilgotność powietrza:

min. 15°C do max. 40 °C
min. 15°C do max. 40 °C
35 do 65 % relatywnej wilgotności

8. Wypalanie i suszenie

- 8.1. Wietrzenie:
- 8.2. Piec konwecyjny:

5-15 minut
15-45 minut przy 170-210 °C obiektu

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15
A-1210 Wien

E: office@rembrandtin.com

T: +43 1 27702-0

F: +43 1 27702-40

www.rembrandtin.com

A member of the European Helios Group.

Unsere Merkblätter und Prüfberichte sind nach bestem Wissen erstellt und sollen beraten. Eine Rechtsverbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden. | Our specification sheets and test reports are made according to our best knowledge and intend to give advice. They do not involve any legal obligation.
16/11/2015 | Version 1