

Straßenmarkierplastik REMO SCHWELLENFARBE

Typ: lösemittelfreie mehrkomponenten Kaltspritzplastik für manuelle oder maschine Verarbeitung, die sich durch besonders gute Haftung auf auf schwierigen Kunststoffuntergründen auszeichnet.



Farbart: Weiss, Gelb und Rot, weitere auf Anfrage

STAMM-KOMPONENTE: REMO 2000 Komp. A

Chemische Basis: Acrylpolymerisat peroxidhärtend

Spez. Gewicht: 1,35 ± 0,10 g/ml lt. ONR 22441

Lieferviskosität: 30s ± 3s (DIN 2311/6mm)

Festkörper: mind. 97 % in Mischung
lt. ÖNORM B 2440

HÄRTER-KOMPONENTE: Anwendungsspezifisch
flüssige oder pulverförmige Peroxide.
Benox, Perkadoxpulver oder Perlen-Härtergemische
oder gleichwertige Produkte.

ANGABEN ZUR VERARBEITUNG:

Verarbeitbarkeit: Spritzen oder Rollen
das Material muss unmittelbar nach dem vermischen mit dem Härter appliziert werden, Falls Nachtsichtbarkeit gewünscht wird müssen auch Reflexperlen in den Farbfilm eingestreut werden.

Empfohlene Schichtstärke:

0,4 – 0,6 mm Nassfilm = 0,4 – 0,6 mm Trockenfilm

Straßenmarkierplastik REMO SCHWELLENFARBE

Seite 2

Mischungsverhältnis:

REMO SCHWELLENFARBE Komp. A: 99 Teile
REMO 2000 Komp. B: 1 Teile

Verbrauch:

mindestens 0,5-0,8 kg/m²

Nachstreumittel:

Als Nachstreumittel eignen sich Reflexperlen im Siebkurvenbereich 100-600µm. Das Nachstreugemisch wird in den frischen Farbfilm nachgestreut. Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von auf das Material abgestimmten silanisierten Reflexperlen.

Zeitpunkt des Nachstreuens:

unmittelbar nach oder kontinuierlich während der Aufbringen des Bodenmarkiermaterials

Topfzeit:

min 13 min bei 20°C

Reaktionszeit:

ca. 50 min. bei 23° C und 70 % RF

Grenzwerte für die Aufbringung:

Lufttemperatur:	zwischen +5° C und +35° C
Oberflächentemperatur:	zwischen +5° C und +45° C
relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 75 %

Griffigkeit:

mindestens 45 SRT lt. ÖNORM EN1436

Lagerfähigkeit:

min.6 Monate bei kühler, trockener Lagerung in Original-Gebinde

Gefahrenklasse:

	REMO
	SCHWELLENFARBE
	Komp. A
RID/ADR-Klasse:	3, III , ADR
VbF:	A I
Sonderabfallschlüsselnummer:	55502

Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten. Da wir auf die Verarbeitung keinen Einfluß haben, können wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte garantieren. Änderungen vorbehalten.