



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

REM AK TAUCHGRUND – gruntoemalia alkidowa do aplikacji poprzez zanurzanie - ok RAL 1021

Karta Techniczna

Opis:	Gruntoemalia na bazie żywic alkidowych z fosforanem cynku do seryjnego powlekania odlewów. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem schnięcia i utwardzania. Doskonała ochrona korozyjna oraz odporność na oleje i rozpuszczalniki.
Kolorystyka :	ok. RAL 1021
Stopień połysku:	Mat
Podłoże:	Czyszczenie strumieniowo – ściernie wg ISO 8501-1. Stopień czystości Sa2
Obróbka:	Zanurzenie, natrysk.
Grubość powłoki:	25 ÷ 60 µm
Punkt zapłonu:	30°C
Lepkość fabryczna :	70 sek DIN 4 mm ±20 %
Zawartość ciał stałych :	68 ± 3 %
Objętość ciał stałych:	48 ± 3 %



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

- Ciężar właściwy:** 1,35 ± 0,10 g/ml
- Teoretyczne zużycie:** 140 g przy grubości 50 µm
- Rozcieńczalnik:** Do rozcieńczania oraz do czyszczenia urządzeń po malowaniu stosować rozcieńczalnik 87052
- Czas schnięcia:** Stopień 1 (pyłosuchość) – 20 min / 20°C przy grubości 40 µm
Stopień 4 (dotykalny) - 40 min / 20°C przy grubości 40 µm
Powtórna obróbka po około 4 godzinach.
- VOC:** 439,6 g / l
- Pojemniki:** Opakowania 25 kg, beczki 250 kg
- Magazynowanie:** Farba powinna być przechowywana w suchych i chłodnych pomieszczeniach oraz w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Czas magazynowania około 1 roku od daty produkcji.

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
A-1210 Wien
www.rembrandtin.com

Mail: office@rembrandtin.com
Tel: +43 1 27702-0
Fax: +43 1 27702-40

Zawarte na tej stronie dane są informacjami ogólnymi. Ważnym punktem jest to, że nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za użycie w/w produktu z innymi obcymi i nieznanymi nam produktami innych producentów.